

油用防水劑 CP-H, CP-L

使用方法

1. 放進100g的高濃度釉藥。

※ 高濃度是指於攪拌後放置半天，並把上層的水稍微瀝掉



2. 請準備CP-H · CP-L

※包裝類型

CP-H 100g, 500g, 1kg, 18kg

CP-L 100g, 500g, 1kg, 16kg



3.將CP-H添加在100g的釉藥裡面

放入7g的CP-H



稍微攪拌



4.將CP-L加入混合過CP-H的釉藥中

加入3g的CP-L



充分攪拌一分鐘左右



5. 放置至泡沫消退

CP-H和 CP-L在釉藥裡面會產生化學反應，約5~10分鐘後會有泡沫產生，表示具有防水效果。但是，要對已完成的釉藥進行施釉工作時，建議起泡沫後再進行施釉工作。

- * 燒製後有可能會有泡沫殘存
- * 防水的有效時間根據釉藥材質而不同，約12~24小時左右



6. CP-H與CP-L的比例

一般來說，使用**CP-H : CP-L = 7 : 3**的比例最多。

也有其他添加比例 **CP-H : CP-L = 9 : 1 8 : 2 6 : 4 5 : 5**

* 5:5的比例因為反應緩慢，所以起泡的現象可能會持續一天以上

注意事項

- 1) 每100g的釉藥以CP-H 7g 和 CP-L 3g 調配 (合計110g)
- 2) 在進行工作時，CP-H和CP-L須分別使用不同湯匙，或是將同一湯匙洗淨後再度使用。
- 3) 如果CP-H和CP-L沒有添加釉藥就直接調配將無法獲得防水效果

7. 以添加過CP-H和CP-L的釉藥上色

以毛筆、水泵、修補、澆淋等方式在素坯上施作



不須上釉的部分請使用CP-E



8-1. 浸漬油藥或澆淋油藥

將油料倒在上面



顯現出防水效果



8-2. 浸漬油藥或澆淋油藥

將油料倒在上面



圖案與顏色可清晰顯示



9. 未上釉的部分以CP-E來施作

將釉料倒在上面



有兩種防水施作方法



注意事項

- CP-H可以常溫保存
- 請把CP-L保管在陰涼處
- CP-L會產生微量的泡沫，因此在保存時請勿過度緊扣蓋子
- 存放CP-L的容器蓋子內緣有兩個洞，因此請勿橫放
- 可以保存在冰箱裡，但請勿冷凍
- 開封後請儘快使用
- 使用前請務必參考產品安全資料表(MSDS)



兆光實業有限公司
CHOKO CO., LTD.

5F, No. 417-1, Chi-Shyan 2nd Rd., Chyan-Jin Dist., Kaohsiung 801, Taiwan

Tel: (+886) 7-2167357

Fax: (+886) 7-2167356

HP: <https://www.choko.asia/>